

製品規格表



住友大阪セメント株式会社

建材事業部

東京都千代田区六番町6-28 tel 03-5211-4752

製品名 ライオンGRLC (普通)

試験成績値

試験項目	試験条件	単位	規格値
圧縮強さ	JIS R 5201に準ず	N/mm ²	7日 20.0以上
			28日 24.0以上
曲げ強さ	JIS R 5201に準ず	N/mm ²	5.0以上

備考