

# 製品規格表



住友大阪セメント株式会社

東京都千代田区六番町6-28 tel 03-5211-4752

製品名

ライオンハイフロー 天端用

試験項目	試験条件	単位	規格値
フロー値	JASS 15 M-103に準ずる	mm	250以上
凝結時間	始発 JASS 15 M-103に準ず 終結	時一分	1-00以上 20-00以内
圧縮強さ	28日 JASS 15 M-103に準ず	N/mm <sup>2</sup>	20.0以上

備考