


## 製品規格表

住友セメント株式会社

建材事業部

東京都千代田区六番町6-28 TEL 03-5311-4752



製品名 ニューファンコート(早強タイプ)

試験項目	試験条件	単位	規格値
コンシステンシー	JSCE-F521	秒	10.0~13.0
圧縮強さ 7日	JIS R 5201	N/mm <sup>2</sup>	15.0以上
曲げ強さ 7日	JIS R 5201	N/mm <sup>2</sup>	3.0以上

### 備考

水/ニューファンコート = 45%


EVA系再乳化型粉末樹脂配合です。

## 製品規格表

住友化学株式会社

建材事業部

東京都千代田区六番町2-1 TEL 03-5211-4752



製品名 ニューファンコート(普通タイプ)

試験項目	試験条件	単位	規格値
コンシステンシー	JSCE-F521	秒	10.0~13.0
圧縮強さ 7日	JIS R 5201	N/mm <sup>2</sup>	15.0以上
曲げ強さ 7日	JIS R 5201	N/mm <sup>2</sup>	3.0以上

### 備考

水/ニューファンコート = 45%

EVA系再乳化型粉末樹脂配合です。