

# 製品規格表



住友大阪セメント株式会社  
建材事業部

東京都千代田区六番町6-28 tel 03-5211-4752

製品名 ノンクレーブ

試験項目	試験条件	単位	規格値
密度	JIS R 5201	$\text{g}/\text{cm}^3$	2.9以上
粉末度	JIS R 5201(比表面積試験)	$\text{cm}^2/\text{g}$	6000以上
圧縮強さ 24時間	JIS R 5201	$\text{N}/\text{mm}^2$	60.0以上

備考

圧縮強さは、標準砂/セメント = 1、W/C = 0.35、ノンクレーブ = C×8%のモルタルで4cm×4cm×16cmの供試体を作製し、80℃で4時間の蒸気養生を行った24時間圧縮強さです。