

## 製品規格表



住友大阪セメント株式会社  
建材事業部

東京都千代田区六番町6-28 tel 03-5211-4752

製品名 リフレモルセットSP(床版用)

試験項目	試験条件	単位	規格値
単位容積質量	JIS A 1171に準ず	kg/L	2.15±0.10
圧縮強さ 28日	JIS R 5201に準ず	N/mm <sup>2</sup>	45.0以上

### 備考

- 試験値は、SP材:水 = 25:4.00(重量比)で練り混ぜたモルタルの値です。
- (1) モルタル基板は湿潤状態。付着試験供試体は湿度65%で28日養生。