

製品規格表

住友大阪セメント株式会社
建材事業部
東京都千代田区六番町6-28 tel 03-5211-4752



製品名 α 防錆ペーストHQ

試験項目	試験条件	単位	規格値
Cl ⁻ 吸着量	(公財) 鉄道総合研究所の試験方法による	m g / g	4.0以上
No ₂ ⁻ 放出量	(公財) 鉄道総合研究所の試験方法による	m g / g	15.0以上
練上がり時の比重	JIS A 1171	k g / L	1.55~1.95
付着強度	コンクリート平板下地 20℃、建研式による	N / mm ²	1.5以上

備考

混練水量2.7kg/袋。 1袋は10kg。