

製品規格表

住友大阪セメント株式会社

建材事業部

東京都千代田区六番町6-28 tel 03-5211-4752



製品名 バラストパッカー

試験項目	試験条件	単位	規格値
コンシステンシー	JSCE-F541-1999に準ずる (J14ポート)	秒	4.0±1.0
圧縮強さ 2時間	JSCE-F541-1999に準ずる	N/mm ²	10.0以上
膨張収縮率	JSCE-F541-1999に準ずる	%	7日で収縮せず

備考