

製品規格表

住友大阪セメント株式会社
建材事業部
東京都千代田区六番町6-28 tel 03-5211-4752



製品名 セメフォースアンカー

試験成績値

試験項目	試験条件	単位	規格値
ブリーディング	JSCE-F542-1999に準ずる	%	0
圧縮強度	JSCE-G505-1999に準ずる	N/mm ²	1日 32.0以上
28日			50.0以上
曲げ強度	JIS R 5201-1997に準ずる	N/mm ²	1日 5.0以上
28日			7.0以上

備考