

製品規格表

住友大阪セメント株式会社

建材事業部

東京都千代田区六番町6-28 tel.03-5211-4752



製品名

セメフォースミルク

試験成績値

試験項目	試験条件	単位	規格値
ブリーディング	JSCE-F542-1999に準ずる	%	0
圧縮強度	JSCE-G505-1999に準ずる	N/mm ²	1日 25.0以上
			28日 50.0以上
曲げ強度	JIS R 5201-1997に準ずる	N/mm ²	1日 3.5以上
			28日 7.0以上

備考