

製品規格表

住友大阪セメント株式会社
建材事業部
東京都千代田区六番町6-28 tel 03-5211-4752



製品名 リフレフィルボンド

試験成績値

試験項目	試験条件	単位	規格値
コンシステンシー	JSCE-F521に準ずる	秒	30以下
比重	JIS A 1171に準ずる	(-)	1.50±0.05
曲げ強さ 28日	JIS A 1171に準ずる	N/mm ²	4.0以上
圧縮強さ 28日	JIS A 1171に準ずる	N/mm ²	25.0以上

備考

試験値は、リフレフィルボンドP:リフレフィルボンドE= 5.0:3.7(重量比)で練り混ぜたスラリーの値です。