

製品規格表

住友大阪セメント株式会社
建材事業部
東京都千代田区六番町6-28 tel 03-5211-4752



製品名 フィルコン300W

試験項目	試験条件	単位	規格値
フロー値 練上り直後	JIS R 5201に準ずる (引抜のみ)	mm	300±30
ブリーディング	JSCE-F542-1999に準ずる	%	0
圧縮強度 28日	JSCE-G541-1999に準ずる	N/mm ²	45.0以上
単位容積質量	JIS A 1116に準ずる	kg/m ³	2.10±0.10

備考 試験条件20℃ 恒温室
水材料比21.2%で練り混ぜたモルタルの試験結果です。