

## 製品規格表

住友大阪セメント株式会社  
建材事業部  
東京都千代田区六番町6-28 tel 03-5211-4752



製品名 フィルコンH

試験項目	試験条件	単位	規格値	
コンシステンシー	JSCE-F541-1999に準ずる	秒	8.0±2.0	
ブリーディング	JSCE-F542-1999に準ずる	%	0	
圧縮強度	JSCE-G505-1999に準ずる	N/mm <sup>2</sup>	1時間	20.0以上
			3時間	30.0以上
			1日	40.0以上
			28日	45.0以上
鉄筋付着強度	JHS 312-1992に準ずる	N/mm <sup>2</sup>	3.0以上	
膨張収縮率	JSCE-F542-1999に準ずる	%	7日で収縮せず	

備考