

製品規格表

住友大阪セメント株式会社
建材事業部
東京都千代田区六番町6-28 tel 03-5211-4752



製品名 フィルコンパッド

試験項目	試験条件	単位	規格値
圧縮強度	1日 JIS R 5201に準ずる 水/粉体 = 13.2%で混練	N/mm ²	60.0以上

備考