

製品規格表

住友大阪セメント株式会社
建材事業部

東京都千代田区六番町6-28 tel 03-5211-4752



製品名 フィルコンR(プレミックス品)

| 試験項目 | 試験条件 | 単位 | 規格値 |
|-------------|---------------------------------|-------------------|------------------|
| コンシステンシー | JSCE-F541-1999に準ずる | 秒 | 8.0±2.0 |
| フロー試験 | 旧住毛都市整備公団 セルフレベリング床材に準 ずる | mm | 180±40 |
| ブリーディング | JSCE-F542-1999に準ずる | % | 0 |
| 圧縮強度 | JSCE-G505-1999に準ずる | N/mm ² | 25.0以上 50.0以上 |
| 3日 28日 | | | |
| 鉄筋付着強度 | JHS 312-1999に準ずる | N/mm ² | 3.0以上 |
| 膨張収縮率 | JSCE-F542-1999に準ずる | % | 7日で収縮せず |
| 凝結時間(始発-終結) | ASTM-C403Tに準ずる | 時間 | 1:00-10:00 |

備考

製品規格表

住友大阪セメント株式会社
建材事業部
東京都千代田区六番町6-28 tel 03-5211-4752



製品名 フィルコンR(セメント品)

| 試験項目 | 試験条件 | 単位 | 規格値 |
|----------|--------------------|-------------------|------------------|
| コンシステンシー | JSCE-F541-1999に準ずる | 秒 | 8.0±2.0 |
| ブリーディング | JSCE-F542-1999に準ずる | % | 0 |
| 圧縮強度 | JSCE-G505-1999に準ずる | N/mm ² | 25.0以上 45.0以上 |
| | 3日 | | |
| | 28日 | | |
| 膨張収縮率 | JSCE-F542-1999に準ずる | % | 7日で収縮せず |

備考

コンシステンシー、ブリーディング、圧縮強度、膨張収縮率はW/C=36%の1:1のモルタルの試験値です。

製品規格表

住友大阪セメント株式会社
建材事業部
東京都千代田区六番町6-28 tel 03-5211-4752



製品名 フィルコンR(セメント品)

| 試験項目 | 試験条件 | 単位 | 規格値 |
|-------------|--------------------|---------------------|-----------|
| 単位容積重量 | JIS A1116に準ずる | (t/m ³) | 1.82±0.05 |
| コンシステンシー | JSCE-F531-1999に準ずる | 秒 | 16±3.0 |
| ブリーディング | JSCE-F542-1999に準ずる | % | 0 |
| 圧縮強度 28日 | JSCE-G505-1999に準ずる | N/mm ² | 30.0以上 |

備考

コンシステンシー、ブリーディング、圧縮強度はW/C=45%の値です。