

製品規格表

住友大阪セメント株式会社
建材事業部
東京都千代田区六番町6-28 tel 03-5211-4752



製品名 フィルコンR-F

試験項目	試験条件	単位	規格値
コンシステンシー	JSCE-F541-1999に準ずる	秒	8.0±2.0
ブリーディング	JSCE-F542-1999に準ずる	%	0
圧縮強度	3日 JSCE-G505-1999に準ずる 28日	N/mm ²	25.0以上 45.0以上
鉄筋付着強度	JHS 312-1999に準ずる	N/mm ²	3.0以上
膨張収縮率	7日 JSCE-F542-1999に準ずる	%	7日で収縮せず
凝結時間(始発-終結)	ASTM-C403Tに準ずる	時間	1:00-10:00

備考