

製品規格表

住友大阪セメント株式会社

建材事業部

東京都千代田区六番町6-28 tel 03-5211-4752



製品名 リフレGショット

試験成績値

| 試験項目 | 試験条件 | 単位 | 規格値 |
|----------|---------------------|-------------------|-----------|
| コンシステンシー | JIS A 1171に準ずる | (mm) | 55~80 |
| 硬化体比重 | 水中置換法 | (-) | 1.80~1.95 |
| 圧縮強さ | 1日 JIS R 5201 (20℃) | N/mm ² | 14.0以上 |
| | 7日 に準ずる | | 35.0以上 |
| 曲げ強さ | 1日 JIS R 5201 (20℃) | N/mm ² | 2.7以上 |
| | 7日 に準ずる | | 5.0以上 |
| | 28日 | | 6.0以上 |

備考 リフレGショットの混練配合は、リフレGショット：水=20：3.9（重量比）