

製品規格表

住友大阪セメント株式会社
建材事業部

東京都千代田区六番町6-28 tel 03-5211-4752



製品名 ライオンハイフロー

試験項目	試験条件	単位	規格値
フロー値	JASS 15 M-103に準ずる	mm	190以上
凝結時間	始発 終結	時一分	1-00以上 15-00以内
圧縮強さ	JASS 15 M-103に準ずる	N/mm ²	20.0以上

備考

試験値は、JASS 15 M-103「セルフレベリング材の品質基準」に示されている方法に準じ方法による数値です。