

製品規格表

住友大阪セメント株式会社
建材事業部
東京都千代田区六番町6-28 tel.03-5211-4752



製品名 ライオンハイフロー 天端用

試験項目	試験条件	単位	規格値
フロー値	JASS 15 M-103に準ずる	mm	190以上
凝結時間	始発 終結	時一分	1-00以上 20-00以内
圧縮強さ	JASS 15 M-103に準ずる	N/mm ²	20.0以上

備考

試験値は、JASS 15 M-103「セルフレベリング材の品質基準」に示されている方法
方法による数値です。

粉体=1800g 水=468g の比率で混練りして試験