

## 製品規格表

住友大阪セメント株式会社  
建材事業部

東京都千代田区六番町6-28 tel. 03-5211-4752



製品名 JETMS A材

### 試験成績値

試験項目	試験条件	単位	規格値
ブレン比表面積	JIS R 5201に準ずる	c m <sup>2</sup> /g	3,000以上
化学成分	JIS R 5202に準ずる	%	MgO 6.0 以下
			SO <sub>3</sub> 4.0 以下

備考

## 製品規格表

住友大阪セメント株式会社  
建材事業部

東京都千代田区六番町6-28 tel.03-5211-4752



製品名 JETMS B材

---

試験成績値

試験項目	試験条件	単位	規格値
かさ 密 度	JIS R 5201に準ずる	$\text{g} / \text{c m}^3$	0.4~0.6
水 分	JIS A 1109に準ずる	%	10以下

備 考

## 製品規格表

住友大阪セメント株式会社  
建材事業部

東京都千代田区六番町6-28 tel.03-5211-4752



製品名 JETMS A材混和剤

---

### 1 塩化物イオン(Cl<sup>-</sup>)量及び全アルカリ量

項目	単位	規格値
塩化物イオン(Cl <sup>-</sup> )量	kg/m <sup>3</sup>	0.02以下
全アルカリ量	kg/m <sup>3</sup>	0.02以下

備考 混和剤使用量 2.56kg/m<sup>3</sup>

### 2 密度

項目	単位	規格値
密度	g/cm <sup>3</sup>	1.030~1.050

## 製品規格表

住友大阪セメント株式会社  
建材事業部

東京都千代田区六番町6-28 tel.03-5211-4752



製品名 JETMS B材混和剤

### 試験成績値

試験項目	試験条件	単位	規格値
外 観	目 視	—	澄明
塩化物(Cl)	JIS K 8785に準ずる	(%)	0.005以下
鉄 (Fe)	JIS K 8785に準ずる	(%)	0.005以下
含 量	JIS K 8785に準ずる	(%)	99.0以上

備考