

製品規格表

住友大阪セメント株式会社
建材事業部

東京都千代田区六番町6-28 tel 03-5211-4752



製品名 リフレ モルセットAD(タイプA)

試験項目	試験条件	単位	規格値
単位容積質量	JIS A 1171に準ずる	kg/L	2.10±0.10
圧縮強さ 28日	JIS R 5201に準ずる	N/mm ²	45.0以上
曲げ強さ 28日	JIS R 5201に準ずる	N/mm ²	6.0以上
付着強さ 28日	JIS A 6909 (1)に準ずる	N/mm ²	1.5以上

備考

規格値は、リフレモルセットAD:水 = 25:4.2(重量比)で練り混ぜたモルタルの値です。

(1) モルタル基板は湿潤状態。付着試験供試体は湿度65%で28日養生。

製品規格表

住友大阪セメント株式会社
建材事業部

東京都千代田区六番町6-28 tel 03-5211-4752



製品名 リフレ モルセットAD(タイプB)

試験項目	試験条件	単位	規格値
単位容積質量	JIS A 1171に準ずる	kg/L	2.10±0.10
圧縮強さ 28日	JIS R 5201に準ずる	N/mm ²	45.0以上
曲げ強さ 28日	JIS R 5201に準ずる	N/mm ²	6.0以上
付着強さ 28日	JIS A 6909 に準ずる(1)	N/mm ²	1.5以上

備考

規格値は、リフレモルセットAD:水 = 25:4.2(重量比)で練り混ぜたモルタルの値です。

(1) モルタル基板は湿潤状態。付着試験供試体は湿度65%で28日養生。