

## 製品規格表

住友大阪セメント株式会社  
建材事業部  
東京都千代田区六番町6-28 tel 03-5211-4752



製品名 NEWリフレモルセット

### 試験成績値

試験項目	試験条件	単位	規格値
コンシステンシー	JIS A 1171に準ずる	(-)	175±20
硬化体比重	水中置換法	(-)	1.50±0.1
圧縮強さ	1日 JIS A 1171 (20℃) 7日 に準ずる 28日	N/mm <sup>2</sup>	20.0以上 25.0以上 27.0以上
曲げ強さ	1日 JIS A 1171 (20℃) 7日 に準ずる 28日	N/mm <sup>2</sup>	4.5以上 5.0以上 6.0以上

試験値は、NEWリフレモルセットP:リフレモルセットE:水 = 15:1.6:2.0(重量比)で練り混ぜたモルタルの値です。