


製品規格表

住友大阪セメント株式会社
建材事業部
東京都千代田区六番町6-28 tel 03-5211-4752



製品名 リフレ モルセットSPハイパー

試験項目	試験条件	単位	規格値
単位容積質量	JIS A 1171に準ずる	g/cm^3	2.02 ± 0.10
長さ変化 28日	JIS A 1129に準ずる	(%)	0.050以下
圧縮強さ 28日	JIS R 5201に準ずる	N/mm^2	45.0以上
曲げ強さ 28日	JIS R 5201に準ずる	N/mm^2	6.0以上
付着強さ 28日	JIS A 6909 (1)に準ずる	N/mm^2	$1.5\text{N}/\text{mm}^2$ ⁽¹⁾

備考

試験値は、SP材:水 = 25:4.00(重量比)で練り混ぜたモルタルの値です。

(1) モルタル基板は湿潤状態。付着試験供試体は湿度65%で28日養生。