

製品規格表

住友大阪セメント株式会社

建材事業部

東京都千代田区六番町6-28 tel 03-5211-4752



製品名 リフレアークL

試験項目	試験条件	単位	規格値
単位容積質量	JIS A 1171に準ずる	(-)	2.1±0.1
圧縮強さ	3日 28日	N/mm ²	25.0以上 45.0以上
曲げ強さ	3日 28日		3.0以上 7.0以上
付着強さ	28日	N/mm ²	1.5以上

備考

規格値は、リフレアークL:水 = 100:18.0(重量比)で練り混ぜたモルタルの値です。