

製品規格表

住友大阪セメント株式会社
建材事業部
東京都千代田区六番町6-28 tel 03-5211-4752



製品名 リフレ グラウト

試験項目	試験条件	単位	規格値
コンシステンシー	JHS 312-1999に準ずる	秒	8.0±2.0
ブリーディング	JIS A 1123に準ずる	%	0
圧縮強度	7日 28日	N/mm ²	20.0以上 30.0以上
膨張収縮率	JSCE-F542-1999に準ずる		%
付着強度	単軸油圧引張り試験	N/mm ²	1.5以上

備考