


## 製品規格表

住友大阪セメント株式会社  
建材事業部

東京都千代田区六番町6-28 Tel.03-5211-4752



製品名:リフレモルセットSF (モルタル・コンクリート)

試験項目	試験法	規格値
硬化時間	JIS A 1147	始発時間が30分以上
初期強度	JIS A 1108	材齢2時間:10N/mm <sup>2</sup> 以上
		材齢4時間:24N/mm <sup>2</sup> 以上
寸法安定性	試験法439	-250 $\mu$ 以内
ひび割れ抵抗性	試験法439	5面拘束試験で ひび割れ無きこと
熱膨張率	JSCE-K 561	$1.0 \times 10^{-5}/^{\circ}\text{C} \pm 0.5$
コンクリートとの付着性	試験法439	1.5N/mm <sup>2</sup> 以上
中性化抵抗性	試験法439	補修設計で定めた中性化 速度係数と同等
凍結融解抵抗性	試験法439	負荷後の相対動弾性係数が60%以上
		かつ、コンクリートとの付着強度が1.5N/ mm <sup>2</sup> 以上
遮塩性	試験法439	補修設計で定めた塩化物イオンの拡散 係数と同等
静弾性係数	JIS A 1149	26.5 $\pm$ 5kN/mm <sup>2</sup>

注:コンクリートとの付着はKSボンドを使用した場合