

製品規格表

住友大阪セメント株式会社
建材事業部
東京都千代田区六番町6-28 tel 03-5211-4752



製品名

リフレタフボンド

試験項目	試験条件	単位	規格値
圧縮降伏強さ	JIS K 7208-1995	N/mm ²	50.0以上
曲げ強さ	JIS K 7203-1995	N/mm ²	40.0以上
引張強さ	JIS K 7113-1995	N/mm ²	25.0以上
引張せん断接着強さ	JIS K 6850-1999	N/mm ²	13.0以上
付着強さ	建研式	N/mm ²	1.5以上または コンクリート破壊

備考

試験条件: 20℃7日間養生後20℃にて測定

付着強さは湿潤7日養生後20℃にて測定