

製品規格表

住友大阪セメント株式会社
建材事業部
東京都千代田区六番町6-28 tel 03-5211-4752



製品名 スペースコン05M

試験項目	試験条件	単位	規格値
密度	JIS R 5201に準ずる	g/cm^3	2.8 ± 0.1
圧縮強さ	水/スペースコン = 30%	N/mm^2	
28日	JIS R 5201に準ずる		24.0以上

備考

製品規格表

住友大阪セメント株式会社
建材事業部
東京都千代田区六番町6-28 tel 03-5211-4752



製品名 スペースコン10M

試験項目	試験条件	単位	規格値
密度	JIS R 5201に準ずる	g/cm^3	2.8 ± 0.1
圧縮強さ	水/スペースコン = 30%	N/mm^2	
28日	JIS R 5201に準ずる		20.0以上

備考

製品規格表

住友大阪セメント株式会社
建材事業部
東京都千代田区六番町6-28 tel 03-5211-4752



製品名 スペースコン30M

試験項目	試験条件	単位	規格値
密度	JIS R 5201に準ずる	g/cm^3	2.8 ± 0.1
圧縮強さ	水/スペースコン = 30%	N/mm^2	
28日	JIS R 5201に準ずる		20.0以上

備考