

製品規格表

住友大阪セメント株式会社
建材事業部

東京都千代田区六番町6-28 tel:03-5211-4752



製品名 安心補修スティック

原料特殊セメント試験成績値

試験項目	試験条件	単位	規格値
可使時間	JIS R 5201に準ずる	分-秒	1-00~5-00
曲げ強さ	JIS R 5201に準ずる	N/mm ²	1時間 0.5以上
			1日 2.0以上
圧縮強さ	JIS R 5201に準ずる	N/mm ²	1時間 3.0以上
			1日 8.0以上

備考

本規格表は、安心補修スティックの主原料である特殊セメントの製品規格表です。
可使時間は JIS R 5201 に示されている凝結時間に準じて測定した始発時間です。
強さはW/C=65%、S/C=2のモルタルで試験した値です。