

# 製品規格表



住友大阪セメント株式会社

東京都千代田区六番町6-28 tel 03-5211-4752

製品名

ジェットセメントNEXT

2022年1月度

試験項目	試験条件	単位	規格値	
硬化時間	終結	JIS R 5201に準ず	分	25分以上
圧縮強さ	3時間	JIS R 5201に準ず	N/mm <sup>2</sup>	9.0以上

備考

- (1) 可使時間及び圧縮強さ試験は、W/C=50%、S/C=2.0、ジェットセッター(C×0.25%)のモルタル配合で測定した値です。