

# 製品規格表



住友大阪セメント株式会社

建材事業部

東京都千代田区六番町6-28 tel 03-5211-4752


製品名

JETMS A材

試験項目		試験条件	単位	規格値
粉末度		JIS R 5201	cm <sup>2</sup> /g	3,000以上
化学成分	Ig.loss	JIS R 5202	%	—
	MgO			6.0 以下
	SO <sub>3</sub>			4.0 以下

備考

# 製品規格表



住友大阪セメント株式会社

建材事業部

東京都千代田区六番町6-28 tel 03-5211-4752

製品名

JETMS B材

試験項目	試験条件	単位	規格値
かさ密度	容器法	g/cm <sup>3</sup>	0.55~0.85
水分	JIS A 1109	%	12以下

備考

# 製品規格表



住友大阪セメント株式会社

建材事業部

東京都千代田区六番町6-28 tel 03-5211-4752

製品名 JETMS L材

---

試験項目	試験条件	単位	規格値
かさ密度	容器法	g/cm <sup>3</sup>	0.4~0.6
水分	JIS A 1109	%	16以下

備考

# 製品規格表



住友大阪セメント株式会社

建材事業部

東京都千代田区六番町6-28 tel 03-5211-4752

製品名 JETMS A材混和剤

## 1 塩化物イオン(Cl<sup>-</sup>)量及び全アルカリ量

項目	単位	規格値
塩化物イオン(Cl <sup>-</sup> )量	%	0.03以下
全アルカリ量	%	2.0以下

## 2 密度

項目	単位	規格値
密度	g/cm <sup>3</sup>	1.045-1.075

備考

# 製品規格表



住友大阪セメント株式会社

建材事業部

東京都千代田区六番町6-28 tel 03-5211-4752

製品名 JETMS B材混和剤

---

試験項目	試験条件	単位	規格値
比重	容重法	(-)	1.15~1.20
pH	イオンメーター法	(-)	7.0~8.0

備考

# 製品規格表



住友大阪セメント株式会社  
建材情報部

東京都千代田区六番町6-28 tel 03-5211-4752

製品名 JETMS L材混和剤

---

試験項目	試験条件	単位	規格値
外観	目視	-	澄明
塩化物(Cl)	JIS K 8785	(%)	0.005以下
鉄 (Fe)	JIS K 8786	(%)	0.005以下
含量率	JIS K 8787	(%)	99.0以上

備考