

製品規格表



住友大阪セメント株式会社

建材事業部

東京都千代田区六番町6-28 tel 03-5211-4752

製品名 低炭素フィルクソンTF

試験成績値

試験項目	試験条件	単位	規格値
流動性	JSCE-F541に準ず	秒	8.0±2.0
ブリーディング	JSCE-F522に準ず	%	0
圧縮強度 28日	JSCE-G505に準ず	N/mm ²	45.0以上
凝結時間(始発-終結)	ASTM-C403T	時間	1:00 - 10:00

備考