

製品規格表



住友大阪セメント株式会社

建材事業部

東京都千代田区六番町6-28 tel 03-5211-4752

製品名 リフレモルセットF

試験項目	試験条件	単位	規格値
圧縮強さ 28日	JIS R 5201	N/mm ²	20.0以上
曲げ強さ 28日	JIS R 5201	N/mm ²	6.0以上

備考

- (1) 試験値は、F材:水 =25:4.0(重量比)で練り混ぜたモルタルの値です。