

製品規格表



住友大阪セメント株式会社

建材営業部

東京都千代田区六番町6-28 tel 03-5211-4752

製品名

リフレトリート

試験成績値

試験項目	試験条件	単位	規格値
固形分	JIS K 6387に準ずる	%	17.0～19.0
P H	JIS K 6833に準ずる	—	7.5～9.5
粘度	JIS K 6833に準ずる	mPa・s	100以下

備考

製品規格表



住友大阪セメント株式会社
建材事業部

東京都千代田区六番町6-28 tel 03-5211-4752

製品名

リフレベースPW

試験項目	試験条件	単位	規格値
溶液中での状態	JIS K 5400に準ずる	(-)	かき混ぜた時 塊がなく一様 になる
フロー値	JASS 15 M-103に準ずる	mm	120～150
比重	JIS K 5400に準ずる	(-)	1.10～1.40

備考

規格値はリフレベースPW:リフレベースEZ=15:18(重量比)で練り混ぜた場合の20℃における値です。

製品規格表



住友大阪セメント株式会社

建材事業部

東京都千代田区六番町6-28 tel 03-5211-4752

製品名

リフレベースEZ

試験成績値

試験項目	試験条件	単位	規格値
加熱残分	JIS K 5400-1990に準ずる	%	50.0±1.0
pH	イオンメーター法	(-)	7.5±1.5
粘度	JIS K 6833に準ずる	mPa・s	1000以下

備考