

2022年1月

製品規格表



住友大阪セメント株式会社 建材事業部
東京都千代田区六本木三番地28 TEL(5211)4752

製品名 リフレタフボンド

試験成績値

試験項目	試験条件	単位	規格値
圧縮降伏強さ	JIS K 7208-1995	N/mm ²	50.0以上
曲げ強さ	JIS K 7203-1995	N/mm ²	40.0以上
引張強さ	JIS K 7113-1995	N/mm ²	25.0以上
引張せん断接着強さ	JIS K 6850-1999	N/mm ²	13.0以上
付着強さ	建研式	N/mm ²	1.5以上またはコンクリート破壊

備考

- (1) 試験条件:20℃7日間養生後20℃にて測定
- (2) 付着強さは、湿潤7日養生後20℃にて測定